


試験成績書

No. 1406772

平成 26年 9月 25日

(株) 真興産業 様

公益財団法人 長崎県建設技術研究所
理事長 田中 修



提出された試料についての試験結果は下記のとおりです。

工事名	品質管理				
施工地内	***				
事業種別	その他	工事種別	その他	搬入方法	持ち込み
産地又は固有名称	長崎県五島市本窯町杵島				
岩石の種類	安山岩				
形状	角柱				

石材・割ぐり石試験

試験日	平成26年9月24日					
番号(名称)	単位	No. 1	No. 2	No. 3	平均	
見掛比重	g/cm ³	2.677	2.678	2.673	2.68	
吸水率	%	0.354	0.319	0.328	0.33	
供試体形状寸法	cm×cm×cm	10.2×10.3×20.2	10.0×10.2×20.2	10.3×10.3×20.2		
補正係数		1.000	1.000	1.000		
最大荷重	kN	1275	1238	1286		
圧縮強度	N/cm ²	12000以上	12000以上	12000以上	12000以上	
摘要	圧縮強度が12,000N/cm ² を超える場合は、安全上载荷を停止しています。		規格 JIS A5003 A5006			
			種類	圧縮強さ N/cm ² (kgf/cm ²)	吸水率 (%)	見掛比重
			硬石	4903(500)以上	5未満	約2.7~2.5
			準硬石	4903(500)未満 981(100)以上	5以上 15未満	約2.5~2
軟石	981(100)未満	15以上	約2未満			